

Produkt	Lagtykkelse mm	Kornstørrelse mm	Min. styrke 28 døgn	Forbrug kg pr. cm ²	Fiberforstærket	Pumpbar
Flydespartel H25 · Allround anvendelse	2-30	< 0,5	25	16	✓	
Flydespartel H30 · Slidstærk · Erhvervsbyggeri m.m.	2-30	< 0,5	30	16	✓	
Flydespartel H35 · Slidstærk top lag · Industri-, produktions-, og lagerlokaler	5-10	< 0,5	35	16	✓	
Flydespartel HG25 · Opretning	10-80	< 2,0	25	17	✓	
Flydespartel HG30 · Hurtig udtørrende · Opretning	10-50	< 2,0	30	17	✓	
Fiberspartel HF30 · Træunderlag · Gulve hvor bæreevnen er tvivlsom	2-30	< 0,5	30	16	✓	✓
Flydespartel HMF30 · Indstøbning af varmekabler · Allround opretningsopgaver	5-40	< 1,0	30	17	✓	✓
Flydespartel HGF25 · Opretning	10-80	< 2,0	25	17	✓	✓
Flydespartel HGF30 · Hurtig udtørrende · Opretning	10-50	< 2,0	30	17	✓	✓
Flydemørtel AF · Udendørs brug	8-10	< 1,0	50	19		✓
Flydespartel CS · Slidstærkt og dekorativt gulvsystem	8-15	< 1,0	35	16	✓	✓