



## OMEGA PoBit PLUS tætningspasta

OMEGA PoBit PLUS er en sprøjtbar tætningspasta med høj klæbeevne på næsten alle underlag. Tætningen kan bruges mod fugtighed ved frit afløbende vand. Det er også muligt at anvende den som sprøjtbar dampspærre med funktion som lufttæt lag. På grund af sprøjtepåføringen sparer man besværlig rengøring af værktøj, og man kan hurtigt tætnes på svært tilgængelige steder. Egnede underlag er typiske forhold inden for bygge- og anlægsvirksomhed som f.eks. træ, beton, murværk, træplader, metal og fleecebånd. Efter en kort tørretid er materialet regntæt og kan også overpudses eller overklæbes.

### ANVENDELSE

- Sprøjtbar lufttæt lag
- Tætning mod fugtighed
- Sokkelområde ved træhusbyggeri
- vindueskarm
- elementer af massivt træ
- Ydervægområde
- Gennemføring
- Slagregn-beskyttelse

### FORDELE

- vedvarende elastisk
- en-komponent
- Opløsningsmiddelfri
- vandtæt
- glat og fugeløs tætning
- hæfter på næsten alle materialer
- Kan overklæbes- og overspartles
- Temperaturbestandig
- UV-bestandig

### ANBEFALET TILBEHØR



**OMEGA** PoBit armeringsbånd



**OMEGA** PoBit dyser (indhold 6 stk.)



**OMEGA** PoBit sprøjtepistol

### FÅS I FØLGENDE STØRRELSER

Beholder	1,25 kg
----------	---------

### PRODUKTDATA

Sammensætning	Enkomponent vandbaseret bitumentætning
Konsistens	pasta
Forbrug	1 kg/m <sup>2</sup> ved 0,7 mm påføringstykkelse
Rumvægt	1,3 kg/l (±0,01kg/l)
Forarbejdningstemperatur	+5 - +35 °C
Fordampningstid (håndtør)	6 timer; helt tør efter 4 dage
Lagring	12 måneder uåbnet, tørt og frostfrit
Farve	sort

### OMEGA POBIT ARMERINGSBÅND

Materiale	Armering af 100 % polypropylenvæv
Rullebredde	15 cm
Rullelængde	50 m
Fladevægt	110 g/m <sup>2</sup>
Kartonindhold	18 ruller

07.2020\_DK

# ISOCELL

# FORARBEJDNINGSREGLER

## OMEGA PoBit PLUS tætningspasta

### Forberedelse af underlaget:

Underlaget skal være tørt, frostfrit, rent, fri for olie, fedt, rester af kalk, puds og maling.

### Tætning med OMEGA PoBit PLUS tætningspasta:

Bær anbefalet beskyttelsesudstyr (beskyttelsesbriller, åndedrætsmaske). Ryst dåsen godt inden åbning. Åbn dåsen og skru dysen til OMEGA PoBit PLUS tætningspasta på. Sæt sprøjtepistolen på og tilslut til kompressoren. Åbn derefter dysespidsen. Hold altid dåsen lodret. Kompressortrykket skal være ca. 8 bar. Sprøjt væk fra kroppen. Luk straks dysespidsen efter brug og blæs hovedet fri ved en kort betjening af aftrækkeren. Skru ved længere sprøjtepauser dysen af, skyl den med vand og luk dåsen med låg, eller dysen med klæbebånd.

**Ved brug som lufttæt lag eller til fremstilling af en lufttæt tilslutning:** Lagtykkelse 0,4 mm (forbrug ca. 1 dåse til 2m<sup>2</sup>);

**Ved brug til beskyttelse mod fugtighed og frit flydende vand:** skal der udføres en lagtykkelse på 0,8 mm. Hvis der ved komponentovergange kan forventes komponentbevægelser, kræves der indlejring af fleece- eller klæbebånd.

**Ved brug i vandområder:** skal der indlejres fleece på hele fladen eller der skal bruges AIRSTOP PLASTO bånd. Lagtykkelser, se nedenfor.

**Fleeceindlejring:** Indlejr og gennemvæd flecestoffet i den fugtige masse. Tildæk derefter igen hele fladen med PoBit. Lagtykkelse: 2 mm (forbrug ca. 1 dåse til 1m<sup>2</sup>);

**Ved brug af klæbebånd:** Saml forud med AIRSTOP FLEX klæbebånd eller AIRSTOP PLASTO bånd og tildæk hele fladen med PoBit PLUS. Lagtykkelse på bærelag: 0,4 mm ved brug af klæbebånd (forbrug ca. 1 dåse til 2m<sup>2</sup>);

På sandede underlag af beton-, puds og murkværk skal der bruges OMEGA PoBit Primer. Primeren øger også styrken på gammelt puds. Overfladerne skal være rene, tørre og fri for løse dele. En forarbejdning af OMEGA PoBit Primer er ligeledes mulig fra +5°C.



ISOCELL GmbH & Co KG  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Box 20059  
161 02 BRO/MMA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

**ISOCELL**  
www.isocell.com