

SUPERFINISH V 5

PU ACRYLPLASTEMALJE



Produktbeskrivelse

Superfinish V 5 er en helmat, polyuretanforstærket acrylplastemalje med ekstrem god sammenflydning, samt høj overfladestyrke og ridsefasthed. Anvendes til malebehandling af indendørs træværk som f.eks. karme, lister, døre og vinduer, samt på rustgrundet jern og metal. Produktets høje overfladestyrke gør den særlig velegnet til maling af fx køkkenlåger og indvendig i køkkenskabe.

Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug.
Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Ubehandlet træ

Knaster og harpiksholdige områder afskrabes og affedtes med cellulosefortynder og isoleres med Knastlak V. Spartling udføres med Acrylspartel. Bort træ og spartlede flader pletgrundes med Hæftegrund V, fortyndet med ca. 10% vand.

Grundmaling af hele fladen: 1 gang med Hæftegrund V.
Færdigmaling: 2 gange Superfinish V 5.

Tidligere malede flader

Tilsmudsede flader vaskes med Maxi 3 Grundrens. Løstsiddende maling-lag fjernes. Blanke flader matslibes. Spartling udføres med Acrylspartel. Bort træ og spartlede flader pletgrundes med Hæftegrund V, fortyndet med ca. 10% vand.. Tidligere malede overflader grundmales med Hæftegrund V og færdigmales 2 gange med Superfinish V 5.

Jern/stål afrenses for rust, glødeskal, fedt, olie, snavs og lignende forureninger. Rent jern/stål affedtes inden der grundmales.

Stål afrenses ved sandblæsning til forbehandlingsgrad SA 2 1/2 eller ved skrabning/stålbørstning til forbehandlingsgrad St 2. (ISO 8501-1). Der grundmales normalt 2-3 gange med Pansarol V Grund eller Pansarol Grund. Færdigmaling minimum 2 gange Superfinish V 5.

Superfinish V 5 kan anvendes til indendørs færdigmaling i korrosionskategori C1-C2. (EN ISO 12944)

Bemærk

Superfinish V 5 opnår først korrekt overfladeglans efter ca. 2-3 uger afhærdning.

TEKNISKE DATA		rev. 01-08-2012
MBK type	Acrylplastemalje	
Anvendelsesområde	Inde	
Bindemiddelttype	Acryldispersion	
Glans	5 - mat	
Rækkeevne	Ca. 10 m ² /liter.	
Fortyndingsmiddel	Vand. Max. 10 %	
Tørretid v. 23°C/50% RF	4 timer	
Genbehandling	Efter 16 timer	
Påføring	Pensel, rulle, sprøjte	
Kulør/baser	Base White, Base Medium, Base Clear.	
Emballage størrelse	1-, 2,5 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i original emballage	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	0-3	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	
SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.		
VOC: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 99 g/l VOC.		