

Blok- og Elementlim

Cementbunden lim og tyndfugeklæber

Produktbeskrivelse

Marlon Blok- og Elementlim er en cementbaseret, færdigblandet tyndfugeklæber, der består af portlandcement, mineralske fyldstoffer, additiver, samt ovntørret kvartsand med korn på maks. 0,6 mm, der ved sin sammensætning gør produktet særdeles velegnet til sammenlimning af blokmurværk og til diverse reparationsopgaver m.m. Marlon Blok- og Elementlim indeholder ingen korrosionsfremmende bestanddele og er i afbunden tilstand vand- og vejrbestandig.

Fordele

- Gode klæbeegenskaber
- Vand- og frostbestandig
- Klæbeforbedrende additiv
- Skal kun tilsættes vand

Anvendelsesområder

Marlon Blok- og Elementlim anvendes typisk til sammenlimning af blokmurværk som letbetonblokke, fundamentblokke, brøndringe m.m. på såvel vandrette som lodrette flader (glider ikke) samt til spartling og reparation i lagtykkelser op til ca. 5 mm.

Forarbejde

Underlaget rengøres for løst materiale, støv, cementhud, olie, mørtelrester eller anden forurening, der kan forhindre vedhæftning. Marlon Blok- og Elementlim kan påføres faste, tørre og fugtige underlag. Glatte underlag skal slibes let ru for at sikre, at limen har tilstrækkelig kontakt.

Blanding

Blanding foretages med langsomtgående boremaskine med en egnet mixer. Det anbefales at hælde $\frac{3}{4}$ af vandmængden i spand/balje. Derefter tilsættes tørpulveret, og der blandes grundigt, imens den resterende

vandmængde gradvist tilsættes. Der blandes grundigt, indtil der opnås en klumpfri og let bearbejdelig masse. Blandetiden er mindst 5 min. efterfulgt af 5-10 min. henstand og genopblanding. Fliselimen er nu klar til brug, og bør anvendes inden 2 timer.

Udførelse

Den færdigblandede masse fordeles på den vand- eller lodrette flade med limske, stålspartel eller andet egnet materiel. Forarbejdningstiden er ca. 2 timer ved en temperatur på +20°C. Lavere temperaturer forlænger, og højere temperaturer forkorter åbnings- og hærdetiden.

Begrænsninger

Arbejde med Marlon Blok- og Elementlim bør ikke foregå ved temperaturer lavere end +5°C eller over +30°C. Tåler ikke frost under hærdningen.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Marlon Blok- og Elementlim kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Blok- og Elementlim er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Produktdata

Producent

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype

Funktionsmørtel type T.
Cementbaseret lim/tyndfugeklæber.

Tilslagsmateriale

Sorteret og ovntørret kvartssand, kl. E.

Tilsætningsstoffer

Klæbeforbedrende additiver.

Miljø

Aggressiv.

Vandtilsætning

Ca. 20% af tørpulvervægten.
(5,0 l pr. 25 kg.)

Anvendelsestid

2-3 timer, afhængigt af temperatur.

Lagtykkelse

Ca. 1-5 mm. Retningsgivende.

Cementtype

Portlandcement.

Forbrug

Ca. 1,5 kg tørprodukt pr. m²/mm lagtykkelse.

Lagringstid

Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage

25 kg plastsæk.

Egenskaber	Værdi	Metode
Trykstyrke, 28 døgn	Ca. 10 MPa	DS/EN 1015-11
Densitet (våd)	2150 kg/m ³	DS/EN 1015-7
Kromatindhold	< 2 mg/kg cement	

	Marlon Tørmørtel A/S
	Virkelyst 20
	8740 Brædstrup
	År 11
	DoP 10598

EN 998-2 1073-CPR-171-02 Funktionsmørtel type T: Muremørtel til udvendigt brug i elementer/blokke der er un- derlagt statiske krav.

Trykstyrkeklasse	M10
Vedhæftningsstyrke	0,3 N/mm ² (tabelværdi it. DS/ EN 998-2:2010, anneks C)
Kloridindhold	< 0,1 vægt%
Brandbarhed	Klasse A1
Vandabsorption	NPD
Dampdiffusions koefficient	NPD
Varmeledningsevne/ densitet	NPD
Frostfasthed	Aggressivt miljø

Information

Varenr.	10598
Pr nr.	2262830
Version	06.14 erst. 11.12