

Flydemørtel EKF 602LM/604LM Vinter

Ekspanderende flydemørtel til understøbning



Produktbeskrivelse

Marlon Flydemørtel EKF 602LM/604LM Vinter er en fabriksfremstillet ekspanderende flydemørtel sammensat af portlandcement, mineralske bindemidler, additiver, latex-polymer og ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Produktets høje indhold af latex-polymer bevirker, at mørtlen har særdeles gode flyde- og vedhæftningsegenskaber. Marlon Flydemørtel EKF 602LM/604LM Vinter skal kun tilsættes vand og fremtræder i blandet tilstand som en letflydende, pumpbar mørtel. Mørtlen kan ved større opgaver med fordel udlægges ved hjælp af en velegnet snekke- eller stempel-pumpe. Produktet overholder materialekravene til den ekstra aggressive miljøklasse E jf. DS 2426.

Fordele

- Pumpbar
- Ekspanderende
- Latex-modificeret
- Svindkompeceret
- Hurtig stykeudvikling
- Kan anvendes ned til -5°C
- Skal kun tilsættes vand

Anvendelsesområder

Marlon Flydemørtel EKF 602LM/604LM Vinter anvendes til støbeopgaver hvor temperaturen er under frysepunktet. Anvendelsestemperaturen ligger retningsgivende mellem +5°C og ned til -5°C. Marlon Flydemørtel EKF 602LM/604LM Vinter anvendes bl.a. til understøbningsopgaver af maskinfundamenter og til indstøbning af forankringer. Marlon Flydemørtel EKF 602LM/604LM Vinter er ligeledes velegnet til fugning under og mellem præfabrikerede betonelementer og til udstøbning af korrugerede rør i betonelementbyggeri, eller til

opgaver som er svært tilgængelige med traditionelle støbemetoder.

Forbehandling

For at sikre størst mulig vedhæftning til eksisterende beton skal underlaget være rengjort for is, sne, cementslam, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder ved f.eks. ruhugning, sandblæsning eller højtryksrensning, ligesom armeringsjern skal være rengjorte for rust og klorider. Metaloverflader skal afrenses for fedt, rust m.m.

Blanding

Tørpulveret og ca. 80% af blandevandet (rent vand) tilsættes i en egnet tvangsblander. Under effektiv blanding tilsættes/efterjusteres der med den resterende vandmængde, indtil der opnås en letflydende mørtel uden klumper. Manuel blanding kan udføres i balje/spand med en boremaskine påsat tobladet propelmixer. Ved blanding med boremaskine hældes vandet først i baljen, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Der blandes indtil der opnås en let flydende konsistens. Blandetiden skal være mindst 3 min. Ved blanding og udlægning kontrolleres det, at massen holder godt sammen uden separation. Anvendes der en automatisk blandepumpe, er det blandepumpen der afgør blandetiden. Vandtilsætningen indstilles på blandepumpen hvorefter det blandede produkt fremføres til brugsstedet igennem slange.

Udførelse

Marlon Flydemørtel EKF 602LM Vinter kan retningsgivende udlægges i lagtykkelser fra ca. 5-60 mm og ca. 10-100 mm ved brug af Marlon Flydemørtel EKF 604LM Vinter. Ved større lagtykkelser kan tilslag af større stenfraktioner på 20-25% indblandes. Erfarings-

ingsmæssigt kan Marlon Flydemørtel EKF 604LM Vinter udstøbes i op til 500 mm. Afhængigt af underlagets karakter kan for store variationer i underlaget medføre svindrevner. For at opnå optimal udnyttelse af ekspansionen bør der ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 20 min.

Efterbehandling

Betonen beskyttes hurtigst muligt (evt. med vintermætter), i de første hærdedøgn mod stærk nattefrost, hård vind m.m.

Begrænsninger

Marlon flydemørtel EKF 602LM/604LM Vinter bør ikke anvendes ved temperaturer lavere end -5°C eller over +5°C.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Flydemørtel EKF 602LM/604LM Vinter kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Flydemørtel EKF 602LM/604LM Vinter er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Produktdata

Producent

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype

Cementbaseret, ekspanderende flydemørtel.

Tilslagsmateriale

Ovntørret og sorteret kvartssand, kl. E.

Tilsætningsstoffer

Plastificerende, ekspanderende og stabiliserende additiver.

Miljø

Ekstra aggressiv.

Vandtilsætning

13-14% af tørpulvervægten.
(3,5 l pr. 25 kg) v/c < 0,40.

Udlægningstemperatur

Fra -5°C til +5°C.

Åbningstid

Ca. 20-25 min., afhængigt af temperatur.

Udbytte

Ca. 13 l pr. 25 kg.

Lagtykkelse

602: Ca. 5-60 mm. Retningsgivende.
604: Ca. 10-100 mm. Retningsgivende.
Erfaringsmæssigt op til 500 mm evt. tilsat større tilslag.

Bindemiddel

Portlandcement. CEM I 52,5 N (LA).

Lagringstid

Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage

25 kg plastsæk samt big bags.

Egenskaber	-5°C	+20°C	Metode
Trykstyrke, 1 døgn		20 MPa	DS/EN 12190
Trykstyrke, 7 døgn	40 MPa	40 MPa	DS/EN 12190
Trykstyrke, 28 døgn	50 MPa	60 MPa	DS/EN 12190
Derefter 21 døgn ved +20°C	70 MPa	75 MPa	DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 7 døgn		6 MPa	DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn		8 MPa	DS/EN 12190
Luftindhold	Ca. 3%		DS/EN 1015-7
Konsistens	> 250 mm		DS/EN 1015-3
Ekspansion	0,4-0,6%		
pH-værdi	Ca. 12,5 for frisk mørtel		
Kromatindhold	< 2 mg/kg cement		

 1073	Marlon Tørmørtel A/S Virkelyst 20 8740 Brædstrup År 12 602: DoP 10510 604: DoP 10517
	<p align="center">EN 1504-3</p> <p align="center">1073-CPR-171-01</p> <p align="center">Betonreparationsprodukt til konstruktiv reparation. CC mørtel, baseret på hydraulisk cement.</p>
Trykstyrke	> 45 MPa R4
Kloridindhold	≤ 0,05 %
Vedhæftning	≥ 2,0 MPa
Frost/tø	≥ 2,0 MPa
Karbonatisering	Bestået
Elasticitetsmodul	≥ 20 GPa
Termisk kompatibilitet	Del 1 ≥ 2,0 MPa
Kapillær absorption	≤ 0,5 kg x m ⁻² x h ⁻⁵
Farlige stoffer	I overensstemmelse med afsnit 5.4
Brandmodstandsevne	Klasse A1

Information

Varenr. 602	10510
Varenr. 604	10517
Pr nr.	2377734
DB-nr. 602	1461126
Version	07.18 erst. 07.14