

TINOVA V DØR- OG VINDUESMALING



Produktbeskrivelse

Tinova V Dør- og Vinduesmaling er en vandfortyndbar og hurtigtørrende maling med gode påføringssegenskaber og høj sammenflydning, hvilket sikrer en jævn, glat og slidstærk overflade med høj glans- og kulørbestandighed. Tinova V Dør- og Vinduesmaling er klæbefri efter tørring, hvilket gør det muligt at malebehandle 2 gange på samme dag.

Anvendelsesområde

Til overfladebehandling af nye og tidligere malede vinduer og døre, samt andet udendørs træværk. Tinova V Vinduesmaling påføres fyldigt for bedste sammenflydning og dækkraft.

Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt være fri for begroninger. Døre og vinduer må maksimalt indeholde 12 ± 3 vægt% fugt. Fritstående og ventileret udv. træværk max. 16 vægt% fugt.

Begroninger behandles med Nordsjö Husrens og afrenses. Knaster og harpiksholdige områder afskrabes, affedtes med cellulosefortynder.

Nyt træ/vacuumimpr. træ grundes med Tinova V Imprægneringsolie og grundmales herefter med Tinova V Trægrund. - kitning/fugning af huller, knaster, ridser og revner udføres med acrylplastkit-/termokit.

Færdigmaling: Normalt 2 gange med Tinova V Dør- og Vinduesmaling.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag, til fast underlag. Vask af tilsmudsede flader foretages med Maxi 3 Grundrens. Blanke flader matslibes. Grånet og nedbrudt træ slibes til rent og frisk træ.

Bart træ pletgrundes med Tinova V Imprægneringsolie og pletgrundes med Tinova V Trægrund.

Færdigmaling: Normalt 2 gange med Tinova V Dør- og Vinduesmaling.

Bemærkning

Tinova V Dør- og Vinduesmaling må ikke anvendes som færdigmaling i ren farveløs (Base Clear) Undgå at påføre produktet i direkte sol eller på overflader opvarmet af solen.

TEKNISKE DATA		rev. 01-04-2012
MBK type	Plastalkydymaling	
Anvendelsesområde	Ude	
Bindemiddelttype	Akryl/alkyd emulsion	
Glansgrad	35 - halvblank	
Rækkeevne	6-8 m ² /liter. Afhænger af underlagets sugsevne og påført malinglagtykkelse	
Fortyndingsmiddel	Vand. Max. 10 %	
Tørretid v. 23°C/50% RF	2 timer - Afhænger af påført malinglagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.	
Genbehandling	Efter 4 timer	
Påføring	Pensel rulle, sprøjte. Ved rullepåføring skal der efter påføring, forslættes med pensel.	
Kulør/baser	Se farvekort. Base White (std) , Base Medium, Base Clear.	
Emballage størrelse	1- 2,5 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i original emballage	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	00-1	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	
SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.		
VOC: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 90 g/l VOC.		

Oplysninger i dette produktdatablad er baseret på laboratorieforsøg og anvendelsestekniske afprøvninger og er alene vejledende ved brug af produktet.

Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for Akzo Nobel Deco A/S' kontrol, påtager Akzo Nobel Deco A/S sig ikke ansvaret for opnåede resultater. For mere information henvises til almindelige salgs- og leveringsbetingelser på www.nordsjo.dk. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktdatablade, samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.