

Elementfugemørtel Vinter

Pumpbar fuge- og understøbningsmørtel



Produktbeskrivelse

Marlon Elementfugemørtel Vinter er et færdigblandet, ekspanderende tærmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Marlon Elementfugemørtel Vinter findes i varianterne 35, 45 og 60 MPa.

Marlon Elementfugemørtel Vinter er med sin plastiske konsistens pumpbar og kan med fordel blandes i en automatisk blandepumpe. Marlon Elementfugemørtel Vinter er fremstillet af portlandcement med frysepunktssænkende, vedhæftningsforbedrende, ekspanderende og plastificerende tilsætningsstoffer. Marlon Elementfugemørtel Vinter indeholder oventørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Produktet overholder materialekravene til ekstra aggressivt miljø jf. DS/EN 206 DK NA:2020. Marlon Elementfugemørtel Vinter er i afbunden tilstand vand- og frostbestandig.

Fordele

- Ekspanderende
- Frysepunktssænkende additiver
- Standfast
- Pumpbar
- Elementsammenstøbninger fra 3 mm op til 60 mm
- Temperaturer ned til -5°C
- Skal kun tilsættes vand

Anvendelsesområder

Marlon Elementfugemørtel Vinter anvendes til sammenstøbning og understøbning af præfabrikerede betonelementer i såvel vandrette som lodrette fuger. Til samling af hjørner og fugning af betonelementdæk og lignende opgaver. Marlon Elementfugemørtel Vinter anvendes i temperaturområdet -5°C til +5°C.

Forarbejde

For at sikre størst mulig vedhæftning til gammel beton skal underlaget være rent for cementslam, støv, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder. Underlaget skal ligeledes være isfrit ved udstøbningen.

Blanding

Marlon Elementfugemørtel Vinter blandes i en egnet automatisk blandepumpe. Vandmængden indstilles på blandepumpen til en plastisk konsistens og fremføres til brugsstedet gennem slange.

Udfugning af betonelementer

Marlon Elementfugemørtel Vinter pumpes direkte ind i de vandrette og/eller lodrette elementfuger med egnet pumpestudse i fuge tykkelse fra 3 mm og op til 60 mm i bredden. Den færdigblandede mørtel trykkes efterfølgende i fugen, og den endelige finish kan udføres med egnet værktøj. Forarbejdningstiden er ca. 20-25 min. ved +20°C. Lavere temperaturer forlænger, og højere temperaturer forkorter, åbnings- og hærdetiden.

Efterbehandling

Nyudstøbte fuger skal beskyttes mod stærk nattefrost, hård vind m.m.

Begrænsninger

Marlon Elementfugemørtel Vinter tåler ikke temperaturer under -5°C i de første hærdedøgn. Der må ikke indblandes tilsætningsstoffer.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Elementfugemørtel Vinter kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Elementfugemørtel Vinter er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Svanemærket byggeri

Marlon Elementfugemørtel Vinter er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.



Teknisk information

Producent

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelest 20
8740 Brædstrup

Materialetype

Cementbaseret, ekspanderende og pumpbar fugemørtel.

Tilslagsmateriale

Ovntørret og sorteret kvartssand, kl. E. 1.0 mm.

Tilsætningsstoffer

Plastificerende, ekspanderende, frysepunktssænkende og stabiliserende additiver.

Miljø

Elementfugemørtel 45/60 Vinter Ekstra aggressivt miljø.

Vandtilsætning

35 MPa 14-15 % af tørpulvervægten
45 MPa 14-15 % af tørpulvervægten
60 MPa 15-16 % af tørpulvervægten

Udlægningstemperatur

Mellem -5°C til +5°C.

Åbningstid

Ca. 20-25 minutter, afhængigt af temperatur.

Udbytte

Ca. 13 l pr. 25 kg

Lagtykkelse

Ca. 3-60 mm. Retningsgivende.

Cementtype

Portlandcement CEM I 52,5 N (LA).

Lagringstid

Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet originalemballage.

Emballage

18 og 25 kg plastsæk samt big bags.

Egenskaber	35 MPa	45 MPa	60 MPa	Metode
<i>Typiske interne værdier jf. EN 196-1 / EN 1015-11 (40x40/160 mm prismer)</i>				
Trykstyrke, 1 døgn	> 10 MPa	> 10 MPa	> 14 MPa	DS/EN 1015-11
Trykstyrke, 7 døgn	> 24 MPa	> 24 MPa	> 40 MPa	DS/EN 1015-11
Trykstyrke, 28 døgn	> 45 MPa	> 45 MPa	> 50 MPa	DS/EN 1015-11
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn	> 5,0 MPa	> 7,0 MPa	> 8 MPa	DS/EN 1015-11
Ekspansion af frisk mørtel	0,2-0,4 %			
Luftindhold	5%			DS 423.15
Densitet (våd)	Ca. 2000 kg/m ³			DS/EN 1015-6
Kromatindhold	< 2 mg/kg cement			
Kloridindhold	0,01 %			DS/EN 1015-17

Information

Varenr. 35 MPa	1000235
Varenr. 45 MPa	1000245
Varenr. 60 MPa	1000255
Pr nr.	2172448
Version	07.14 erst. 11.12

Trykstyrker jf. Bulletin no. 5

Ydeevne i henhold til DS/EN 206 DK NA:2020 & Målt på 150 x 300 mm cylindre:

Elementfugemørtel 35 Vinter

Trykstyrke 28 døgn	$f_{ck} > 40 \text{ MPa}$
Korrektion byggepladsusikkerhed	$f_{ck} > 35 \text{ MPa}$

Elementfugemørtel 45 Vinter

Trykstyrke 28 døgn	$f_{ck} > 45 \text{ MPa}$
Korrektion byggepladsusikkerhed	$f_{ck} > 40 \text{ MPa}$

Elementfugemørtel 60 Vinter

Trykstyrke 28 døgn	$f_{ck} > 50 \text{ MPa}$
Korrektion byggepladsusikkerhed	$f_{ck} > 47 \text{ MPa}$

03.2017