

Vi er din seriøse **SAMARBEJDSPARTNER** til Byggeri...



Renoveringsbundstykke - produktdata

NIC renoveringsbundstykker består af en 6 mm MDF-kerne, hvorpå der er limet 0,7 mm laminat på overfladen og 0,4 mm kontralaminat. Den totale tykkelse er 7,1 mm. På front er der limet en 45 mm kant af samme materiale. Der leveres endestykker med i laminat, som kan limes på og skjule både eksisterende bundplade og overgangen til murværk.

Anvendelse

Renoveringsbundstykker anvendes, hvor man ikke ønsker at afmontere det eksisterende bundstykke. Herved opnår man, at man ikke skal bryde murværk og det er samtidig en hurtig løsning, hvormed man opnår en flot finish.

Materiale

NIC renoveringsbundstykke er en meget holdbar plade. Overfladen er en 0,7 HPL (High Pressure Laminat), som gør den meget modstandsdygtig overfor slag og stød. Da bundstykkets kerne er lavet af MDF, skal man altid ved montage sørge for, at alle åbne kanter er forseglet med en kvalitets fugtafvisende fugemasse.

6 mm MDF:

MDF (Medium-Density Fiberboard) er et fabrikeret produkt, der er fremstillet af et blødt træmateriale som nedbrydes til træfibre og derefter opblandes med lim og voks under høj temperatur og tryk, for derved at forme plader og paneler.

0,7 mm HPL:

HPL (High pressure laminate) er fremstillet af harpiksimprægneret papir, som under et meget højt tryk presses sammen til en stærk plade med en ridseresistent overflade

Måldata

Renoveringsbundstykker er tilgængelige i standard længder og bredder. Ved større partier kan specialproduktioner leveres efter kundens ønske.

Dybder: 200 – 500 mm
Bredder: 1500 til 3000 mm (kan opskæres efter kunde ønsker)
Tykkelse: 7,1 mm (45 mm sargkant)

Opbevaring

Vandret, jævn opbevaring i lukkede, tørre områder [ca. 20 °c og 50% til 60% relativ fugtighed] for at udelukke dimensionale ændringer. Lodret lagring anbefales ikke. Vindueskarne skal håndteres og transporteres med nødvendig omhu.

Behandling

Bundstykker fra NIC kan forarbejdes med konventionelle træbearbejdningmaskiner. For bedste kvalitet/resultat skal der altid bruges skarpe værktøjer. Ved tvivl bør man rådføre sig hos sin maskinleverandør. Benyt handsker for at beskytte mod skarpe kanter og sikkerhedsbriller for at beskytte mod øjenskader. Der kræves ikke særligt arbejdsudstyr, undtagen værnemidler til minimering af støveksposering ved pladebearbejdning

Yderligere noter

Reklamationer: Kvalitetskontrol skal altid ske under naturligt dagslys og reklamationer skal umiddelbart ske efter modtagelse, senest dagen efter modtagelse.

Pleje og rengøring anbefalinger

På grund af NIC renoveringsbundstykkets resistente og hygiejniske, tætte overflade kræves der ikke nogen særlig vedligeholdelse. Rengør overfladen med en fugtig mikrofiber klud, de fleste pletter forsvinder med vand og et almindeligt universalrengørings- eller opvaskemiddel. Mod mere resistente pletter vil en mere koncentreret dosis rengøringsmiddel være effektivt.

Billede fra Hotel Sømandshjemmet i Aalborg før montering af renoveringsbundstykke:



og efter montering af renoveringsbundstykke fra NIC:

