



VEJLEDNING TIL ISOLERING MED TRÆFIBERISOLERING

HUNTON NATIVO® TRÆFIBERISOLERING

Hunton Nativo® Træfiberisolering kan bruges til nybyggeri og renovering. Isoleringen er hovedsageligt lavet af træflis fra norsk granskov, og er ældningsbestandig, let at installere og behagelig at arbejde med.

V01-12/21




Fra flis til træfiberisolering

Træflis er Hunttons vigtigste råvare. Den flis vi bruger, stammer fra grantræer, der i mange år har vokset sig store og stærke i skovene i Norge.

Stammerne bearbejdes af savværkerne, der udnytter dem maksimalt. Den største del af stammen bliver til tømmer, og resten bliver til flis, savsmuld og høvlspåner. På vores fabrik i Gjøvik defibreres flisen til træfiber. Vi laver byggematerialer af træfiber, såsom træfiberisolering. På den måde bliver vores produkter fremstillet af en fornybar råvare med kort transportafstand.

Træ er et fornybart materiale med et hurtigt voksende anvendelsesområde. Brugen af træ hjælper samfundet med at reducere dets CO₂-fodaftryk. Al flis, vi bruger er PEFC™-certificeret, hvilket betyder, at skoven forvaltes bæredygtigt, drives efter strenge regler og har et genplantningsprogram. På denne måde videreføres naturens cyklus.



Gennem fotosyntese omdannes CO₂ til træ og anden biomasse. Denne andel af CO₂ er en del af den naturlige kulstofcyklus. Når træet efter dets levetid nedbrydes biologisk, vender CO₂ tilbage til jordens kulstofcyklus. Byggematerialer af træ vil forlænge cyklussen. I kombination med nye træer der vokser op i skoven, opnås øget kulstoflagring, og dermed fjernes CO₂ fra atmosfæren.

Egenskaber for Nativo Træfiberisolering

Hygroskopisk og fugthåndterende materiale

Træ er et hygroskopisk materiale, hvilket betyder, at det absorberer og frigiver fugt afhængigt af luftens relative fugtighed. Materialet kan således håndtere fugt og hjælpe med at reducere chancen for kondensskader.

Træfiberisolering kan kombineres med både en dampspærre og en dampbremse. I modsætning til en tæt dampspærre vil en dampbremse sikre, at fugt kan tørre indad i konstruktionen. Dette hjælper med at tørre uønsket fugt hurtigere ud. Derfor siger vi, at træfiberisolering i kombination med en dampbremse bidrager til en åndbar konstruktion.

Hunton Intello® Plus er en intelligent dampbremse, der har en ekstremt højeffektiv variabel diffusionsmodstand ved alle klimatiske belastninger med en spændvidde fra den laveste værdi til den maksimale værdi på mere end 100 gange. Intello Plus er også velegnet til brug i hytter og fritidshuse, der står uopvarmede i længere perioder.



Varme

Både Nativ Træfiberisolering Plade og Indblæst har en varmeledningsevne λ (lambda) på 0,038 W/mK. Denne værdi bruges til at beregne en konstruktions varmeoverførselskoefficient, også kaldet U-værdien. λ -værdien bestemmes med et standardiseret og statisk testsystem i henhold til «NS-EN 12667 Byggematerialers og produkters termiske egenskaber – Bestemmelse af varmemodstand ved afskærmede og uskærmede varme-strømmålere – Produkter med høj og medium varmemodstand». Træfiber har, ligesom massive trækonstruktioner en god varmelagringskapacitet.

Varmemodstand R

Tabellen nedenfor viser de tykkelser, der kræves for at opnå en bestemt varmemodstand R ($\text{m}^2 \text{K/W}$). Tabellen viser varmemodstanden i lukkede konstruktioner. Værdierne gælder kun træfiberisoleringens bidrag til varmemodstanden, og der er ikke taget hensyn til andre konstruktionsdele.

Nominal tykkelse	Varmemodstand R	Nominal tykkelse	Varmemodstand R
45	1,18	145	3,82
48	1,26	148	3,89
50	1,32	150	3,95
70	1,84	170	4,47
95	2,50	195	5,13
98	2,58	198	5,21
100	2,63	200	5,26
120	3,16	220	5,79

Stabilitet

Både Nativ Træfiberisolering Plade og Indblæst har høj densitet og stivhed sammenlignet med andre isoleringsprodukter. Dette giver træfiberisoleringen fremragende stabilitet. Træfiberisoleringspladen klemmes fast mellem stolper/spær. Den sidder rigtigt godt og stabilt uden at miste sin klemkraft eller form over tid. Materialets stivhed giver montøren god kontrol, når det handler om at undgå luftlommer i konstruktionen.

Det samme gælder for Nativ Træfiberisolering Indblæst. På grund af den høje densitet på den indblæste isolering og en ekstra stor friktion mellem træfibrene dannes et stærkt tredimensionelt netværk. Dette bidrager til høj stabilitet og forhindrer, at det synker og sætter sig. Hunton sikrer kvaliteten af disse egenskaber i kontinuerlig produktionskontrol. Produktet er testet mod at synke og sætte sig ved mekanisk belastning og under varierende klimatiske forhold over tid i henhold til standarden EN 15101.

Anvendelsesområder for Nativo træfiberisolering

Nativo Træfiberisolering kan bruges som varmeisolering i gulve, vægge, etageadskillelser og tagflader med bærende træ- eller stålkonstruktioner.

Nativo Træfiberisolering opfylder Euroclass E, og er imprægneret med en brandhæmmer.

Produktet er lige så velegnet til nybyggeri som til renovering og ikke mindst til elementkonstruktion.



*Restaurering af væg med Nativo
Træfiberisolering og Hunton Vindtæt.*

Sundhed, sikkerhed og miljø

Indeklima

Hunton Nativo Træfiberisolering udsender ikke partikler, gasser eller stråling, der har en negativ indvirkning på indeklimaet, eller som har en sundhedsmæssig betydning.

Miljø

Der er udarbejdet en miljødeklaration (EPD) i henhold til EN 15804 for Nativo træfiber-isoleringsplader og indblæst isolering. For fuld miljødeklaration, se [EPD nr. NEPD-2287-104](#). (www.epd-norge.no)

Affaldshåndtering/genbrugsmuligheder

Hunton Nativo Træfiberisolering Plade skal sorteres som træ på nærmeste miljøstation eller godkendte affaldsmodtagecentre, hvor træ kan genvindes.

Hvis du har hele pakker med Nativo træfiberisolering tilbage, beder vi dig kontakte dit salgssted eller din forhandler af byggematerialer.

Brug af beskyttelsesudstyr

Nativo Træfiberisolering irriterer ikke hud, øjne eller luftveje og er helt ufarlig ved normal brug. Du kan derfor sagtens isolere uden brug af handsker. Vi anbefaler stadig at bruge beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller og støvmaske, når du arbejder med materialet i lang tid. Dette er i overensstemmelse med anbefalinger, der generelt gælder for håndtering, savning og slibning af træ.

Lagring

Nativo Træfiberisolering skal altid beskyttes under transport og opbevaring med en emballage, der beskytter mod fugt. Fugtindholdet før monteringen bør ikke overstige ca. 10% (vægtprocent vand). Emballagen skal først fjernes, når pallen står på plant og fast underlag.



Produktdokumentation

Hunton Nativo Træfiberisolering plade og Hunton Nativo Træfiberisolering indblæst er veldokumenteret. Tilgængelige oplysninger er angivet nedenfor.

Hunton Nativo® Træfiber- isoleringsplade	Hunton Nativo® Træfiberisolering indblæst
• SINTEF Teknisk godkendelse (nr. 20440) • CE-mærkning • Ydeevnedeklaration (nr. 02-04-01) • Sikkerhedsdatablad • Svenske miljøordninger BVD, Basta og Sundahus (produktklasse A) • Emissionstest • FDV • Brandtest iflg. NS-EN 13501-1 og 1365-1 • EPD -2287-1041-NO • PEFC™-certifikat	• Sintef Teknisk Produktcertifikat (nr. 3397) • Ydeevnedeklaration (nr. 02-04-02) • Sikkerhedsdatablad • Svenske miljøordninger BVD • FDV • Brandtest iflg. NS-EN 13501-1 (isolering) og 1365-1 • EPD -2287-1041-NO • PEFC™-certifikat

Se hunton.dk for produktdokumentation.

Tekniske specifikationer



Hunton Nativo Træfiberisolering Plade

Egenskab	Testmetode	Ydeevne/værdi	Enhed	Kontrolgrænse
Længde Tolerance	NS-EN 822	-	mm %	1220/ ± 2
Bredde Tolerance	NS-EN 822	-	mm %	565/ ± 1,5
Tykkelse, toleranceklasse Tolerance	NS-EN 823	T3	Klasse Tolerance	T2 -5mm/+15% el. maks 15mm
Retvinklethed	NS-EN 824	-	mm/m	≤ 5
Planhed	NS-EN 825	-	mm	≤ 6
Trækstyrke, vinkelret på overfladen	NS-EN 1607	TR 1	Klasse kPa	TR 1 ≥ 1,0
Vanddamp-modstandsfaktor, μ, tør / våd	NS-EN ISO 12086	5 / 3	-	≤ 5 ≤ 3
Varmeledningsevne, deklareret, λ D	NS-EN 12667	0,038	W/mK	≤ 0,038
Luftstrømningsmodstand	NS-EN 29053	AFr 6	Klasse kPa*s/m²	AFr 6 6
Egenskaber ved brandpåvirkning	NS-EN 13501-1	E	Klasse	E
Densitet ρ	-	50	[kg/m³]	-
Specifik varmekapacitet c	-	2100	[J/(kg*K)]	-
Strømningsmodstand	EN 29053	≥ 5	[(kPa * s)/m²]	-
EAK / AVV-kode	-	030105 / 170201	-	-

Produceret i Norge	Art.nr.	DB nr.	Dimension			Antal pr. palle plader/pakker.	Vægt pr. palle (kg)	m² pr. palle
			Tykkelse	Bredde	Længde			
Nativo Træfiberisolering	9908	2145263	70	565	1220	70 / 10	170	48,25
Nativo Træfiberisolering	9907	2145262	45	565	1220	100 / 10	155	68,93
Nativo Træfiberisolering	9909	2145265	95	565	1220	50 / 10	164	34,47
Nativo Træfiberisolering	9905	2145268	145	565	1220	32 / 8	160	22,06
Nativo Træfiberisolering	9913	2145270	195	565	1220	24 / 12	162	16,54
Nativo træfiberisolering indblæst 15 kg/pakke	9990	2145282				21	315	

Andre dimensioner og leveringstid på forespørgsel.

Hunton Nativo Træfiberisolering Indblæst


Væsentlige egenskaber	Ydeevne/klasse	Standard
Brandklasse	Klasse E	EN 15101:2013
Luftstrømningsmodstand (til gulv)	5kPa*s/m ²	EN 15101:2013
Luftbåren støjisolering	5kPa*s/m ²	EN 15101:2013
Termisk modstand og ledningsevne (Lambda)	0,038 [W/(m*K)]	EN 15101:2013
Tykkelsesklasse	T3	EN 15101:2013
Vanddampmodstand	1-2	NS-EN ISO 12086
Varmekapacitet	2100 [J/kg*K]	

Format	Pakker, 15 kg
Antal pakker/kg pr. palle:	21stk / 315 kg
Pallestørrelse:	ca. 0,8 x 1,2 x 2,55m (l x b x h)

Anbefalede densiteter	
Åbne loft- og bjælkelag	ca. 32 kg/m ³
Etageadskillelser og lukkede bjælkelag	ca. 32- 38 kg/m ³
Tag under 45 grader	ca. 35- 42 kg/m ³
Tag over 45 grader og ydervæg	ca. 38- 45 kg/m ³




Konstruktionseksempler




Tagkonstruktion med følgende produkter set indefra:

- Fermacell Fibergips
- Hunton Intello Plus dampbremse
- Hunton I-bjælke og Hunton Nativo Træfiber-isoleringsplade eller Indblæst
- Hunton Undertag
- Afstandslist, lægter og tagsten



Vægkonstruktion med følgende produkter set indefra:

- Fermacell Fibergips
- Hunton Nativo Træfiber-isoleringsplade (foret installationslag)
- Hunton Intello Plus dampbremse
- Hunton I-bjælke og Hunton Nativo Træfiberisolering Indblæst eller Plade (foret installationslag, nyinstalleret)
- Hunton Vindtæt
- Lægter og beklædning



Vægkonstruktion restaurering set indefra:

- Indvendig beklædning (nymonteret)
- Hunton Nativo Træfiber-isoleringsplade (foret installationslag, nyinstalleret)
- Indvendig beklædning (eksisterende)
- Bindingsværk med isolering af mineraluld, savsmuld, træspåner eller lignende (eksisterende)
- Hunton Vindtæt (eksisterende)
- Hunton Nativo Træfiber-isoleringsplade (foret nyinstalleret)
- Hunton Vindtæt (nymonteret)
- Lægter og beklædning (nymonteret)



Vægkonstruktion restaurering, set indefra:

- Indvendig beklædning (eksisterende)
- Gammelt bindingsværk med efterisoleret Hunton Nativo Træfiberisolering indblæst
- Hunton Vindtæt (eksisterende)
- Lægter og beklædning (eksisterende)

Bemærk: Indvendige og udvendige overflader forbliver uberørte.



Isolering med Nativio Træfiberisolering Plade

Nativo Træfiberisolering Plade installeres på samme måde som andre typer isolering. Pladerne skal skæres og klemmes fast mellem tagspær/stolper. Pladerne kan tilpasses på mange forskellige måder. Håndbetjente rundsage, grensage, bajonetsave og Hunton håndsage/knive, der er specielt tilpasset formålet, kan bruges. Udstyret gør det let at skære alle dimensioner og vinkler.

Vi anbefaler:

Hunton Isoleringssav

De bølgede takker på Hunton Isoleringssav gør den velegnet til savning af træfiberisolering, mineraluld, stenuld, EPS og XPS uden problemer. Takket være det lange savblad kan isoleringssaven save igennem tykt isoleringsmateriale samtidig med, at den saver mere lige end f.eks. knive gør. Saven har et to-komponent håndtag og et 22"- 550 mm blad med bølgede takker og et hylster, der beskytter saven mod rust. Saven kan slibes som en almindelig kniv med en sten, slibestål eller andre almindelige slibeværktøjer.



Nativo Isoleringskniv

Isoleringskniven er udviklet med specialudformede takker til let at tilpasse sig isoleringspladen.



Nativo Skærebord


Med Hunton Nativio Skærebord er det let at tilpasse træfiberisoleringen. Det sammenklappelige bord er specielt udviklet til at sikre præcision og endnu lettere isoleringsarbejde.



Blæseisolering i nye bygninger og efterisolering



Illustrationen viser en væg blæseisoleret med Nativo Træfiberisolering.



Hunton Nativo Træfiberisolering
Indblæst har Produktcertifikat fra
SINTEF Byggforsk, som giver øget
sikkerhed for, at isoleringen
opfylder de stillede krav – i nye
såvel som gamle bygninger.

Supplerende produkter



Hunton Intello Plus

Anvendelsesområder

Hunton Intello Plus bruges som dampbremse og erstatter dampspærren (plastfolie) i alle typer isolerede og diffusionsåbne tag-, bjælke- og vægkonstruktioner.

Dampbremsen sikrer også, at byggefugt kan tørre indad i rummet og vil dermed give en hurtigere udtørring af uønsket overskydende fugt. Specielt velegnet til brug i hytter og fritidshuse, der ikke bliver opvarmet i længere perioder.

Intello giver sammen med Nativo® Træfiberisolering en variabel Sd-værdi og bidrager til en åndbar konstruktion.

Forespørgsel på indblæst isolering

Ved interesse for indblæst Hunton Nativo Træfiberisolering, kan du kontakte vores samarbejdspartner,

Nviro - CBI Papiruld
Mail: info@nviro.dk
Tlf Sjælland: 48 14 11 88
Tlf Jylland: 97 12 65 00

Samarbejdspartner:
Nviro - CBI Papiruld
Mail: info@nviro.dk



Hunton Tescon Vana

Anvendelsesområde indendørs

Lufttæt forsegling af dampbremse og dampspærre samt lufttætning af træbaserede plader.

Indendørs udendørs

Holdbar vindtæt forsegling med en meget klæbende og ældningsbestandig specialtape til omlægninger, detaljer og forbindelser på dug, folier, gips, træ og træfiber-baserede plader. Kan bruges på tage, vægge og generelt ellers i bygningskonstruktionen. Den tilhørende primer bør bruges på porøse overflader.

Hvorfor skal du vælge Hunton Nativo® Træfiberisolering?



Fornybar råvare, der lagrer kulstof

Nativo Træfiberisolering er hovedsageligt fremstillet af træfiber, en naturligt og fornybar råvare. Al flis vi bruger, stammer fra et 100% PEFC-certificeret skovbrug, hvilket betyder, at skoven drives efter strenge regler. Træfiberisolering bidrager til et reduceret klimafodaftryk, da det lagrer kulstof i hele produktets levetid.



Dimensions- og formstabil

Nativo Træfiberisolering er dimensions- og formstabil, uanset om du bruger plader eller blæseisolering. Træfiberens naturlige evne til at reducere luftbevægelser i isoleringen giver god tætning omkring vinduer og trærammer. Blæseisolering fylder også ekstremt godt omkring gennemføringer i konstruktionen.



Isoler uden kløe eller ubehag

Nativo® Træfiberisolering forårsager ikke ubehag på huden eller i luftvejene. Hverken under installationen eller bagefter for beboerne.



Lydabsorberende

Nativo Træfiberisolering har fremragende lydabsorberende egenskaber. Træfiberisoleringen har bløde fibre, og består også af mere masse (kg) pr. m³. Det betyder, at træfiberisoleringen absorberer og dæmper lyden rigtig godt.



Gode fugthåndterende egenskaber

Nativo Træfiberisolering har hygroscopiske egenskaber, hvilket betyder, at den håndterer kondens og reducerer fugtskader.



Tilsat brandhæmmer

Nativo Træfiberisolering er imprægneret med et brandhæmmende middel og opfylder Euroklasse E.

