

FAQ SkamoPlus indeklimaplade

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med køb og anvendelse af SkamoPlus indeklimapladen

Hvorfor kan skimmelsvamp ikke vokse på pladerne?

SkamoPlus indeklimaplade basiske værdi på 10,3 modvirker dannelsen af skimmelsvamp. Dannelsen af indvendig kondensation forhindres gennem pladens fugtregulerende egenskaber. Behandles pladerne korrekt efter vores anvisninger, og der efterfølgende sker en almindelig udluftning, så afgiver pladerne den optagne fugt.

Hvad sker der med den skimmel, der bliver lukket inde?

Skimmelsvamp skal fjernes inden opsætning, og derfor vil den ikke blive lukket inde.

Er støv fra pladen farlig eller giftig?

SkamoPlus indeklimaplade indeholder ingen farlige kemikalier eller andre skadelige stoffer. Det anbefales at anvende støvmaske under tilskæring af pladerne for at undgå irriterende støv.

Hvor meget fugt kan pladerne regulere?

Pladerne kan optage fugt svarende til ca. 1½ gang sin egen vægt.

Hvilke værktøjer skal anvendes til opsætning af pladerne?

SkamoPlus indeklimaplade er lette at tilskære med ganske almindelig fukssvans og/eller stiksav. Kanterne kan med fordel slibes med sandpapir.

Til Weber Multi 292 kan anvendes tvangsblender eller kraftig boremaskine påsat piskeris.

Til montage anvendes tandspartel, samt stålbræt og filtse/pudsebræt.

Kan SkamoPlus pladerne skrues op på væggen?

Nej. Pladerne skal fuldklæbes for at sikre, at der ikke opstår luft bag ved pladerne. Se i øvrigt montagevejledningen.

Må pladerne opsættes på gipsvægge?

Nej, gipsvægge skal fjernes helt, for at SkamoPlus indeklimaplade virker optimalt på skimmelvækst.

Kan pladerne opsættes i et badeværelse?

Ja, men ikke i vådzone, og pladerne må ikke dækkes af fliser.

Kan pladen opsættes i flere lag?

En plade er rigelig til at opnå de skimmelhæmmende egenskaber, så det er ikke nødvendigt at opsætte flere lag plader uden på hinanden.

Er det nødvendigt at prime pladerne?

Ja, inden opsætning primes (fugtes/forvandes) SkamoPlus indeklimaplade med vand, for at nedsætte pladens sugeevne.

Skal der isættes bindere i muren?

Nej. Fuldklæbning af pladerne er stærk nok.

Hvordan afslutter man ved vinduer?

SkamoPlus monteres også i vindueslysninger. Pladerne kan fåes i 19 mm tykkelse (bestillingsvare).

Hvad gør man ved stikkontakter?

Laver udskæring i pladen og isætter en stikdåse.



November 2012

Egenskaber

- Diffusionsåben og kapillaraktiv
- Skimmelhæmmende
- Isolerende
- Ubrandbar
- Høj trykstyrke
- Fri for sundhedsskadelige stoffer
- Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer

Fakta

- Klassificeret som A1 materiale
- Rumvægt: 225 kg/m³
- Lambda værdi: 0,062 W/mK
- Diffusionsåbenhed: 3
- PH-værdi: 10,3
- Fås i størrelserne 610 x 1000 mm og 1220 x 1000 mm
- Tykkelser fra 25 til 100 mm

Kan der hænges billeder op på væggen?

Ja, men de skal fastgøres til bagvedliggende væg.

Må SkamoPlus pladerne placeres bag en radiator?

Ja. Følg montagevejledning.

Kan man male SkamoPlus pladerne?

Den færdige væg behøver ikke yderligere behandling. Ønskes der en anden farve, kan overfladen males med diffusionsåben maling, når den er hvidtør efter ca. en uge. Brug f.eks. Weber Ton 411 Top.

Ved anvendelse af andre overflademalinger er det vigtigt, at disse er diffusionsåbne. Spørg i din lokale farvehandel hvis du er i tvivl.

Kan pladerne anvendes udendørs?

Nej, SkamoPlus indeklimateplade kan ikke anvendes udendørs.

Bliver pladerne opløst ved varig fugtpåvirkning?

Ikke ved fugtregulering. Pladerne skal have lov til at afgive den optagne fugt gennem almindelig udluftning.

Knækker 25 mm plader let ved almindelig håndtering?

Nej.

Hvilken fugestørrelse skal anvendes?

Pladerne opsættes i forbandt med klæb i fuger. Fugebrede max 2 mm.

Må pladerne stå udenfor?

Det anbefales at opbevare pladerne inden døre. Alternativt skal pladerne afdækkes og beskyttes mod vejrlig.

Kan pladerne anvendes, hvis de er våde?

SkamoPlus indeklimateplade vil afgive fugten over kort tid. Er pladerne gennemvåde, anbefales det at vente et par dage.

Hvad betyder det, at pladerne er diffusionsåbne?

Det betyder, at fugt kan bevæge sig gennem pladerne.

Kan SkamoPlus pladerne brænde?

SkamoPlus indeklimateplade er 100 % ubrændbar og klassificeret som A1 produkt.

Er pladerne et dansk produkt?

Ja. SkamoPlus indeklimatepladerne er produceret i Danmark på en af Skamol's 3 danske fabrikker.

Hvad gør jeg med affald efter montering?

Affald kan leveres på den lokale genbrugsstation. SkamoPlus indeklimateplade som gipsaffald. Weber multi 292 klæber som bygningsaffald.

Er pladerne godkendte?

SkamoPlus indeklimateplade er CE mærket iht. EN14306.

Hvad er med når jeg køber pladerne?

SkamoPlus indeklimateplade er i pakker á 3,66 m². Pakken indeholder 3,66 m² plade og 25 kg Weber Multi 292 klæb og puds.

Kan man købe 4 m² eller er der et minimums salg?

SkamoPlus indeklimateplade sælges altid i pakker á 3,66 m².

Kan private købe hos Byggros?

Byggros sælger ikke til private. SkamoPlus indeklimateplade kan købes i trælastere eller byggemarkeder i Danmark.

Hvad er leveringstiden på pladerne?

SkamoPlus indeklimateplade i 25 mm er lagervare hos Byggros. 50 og 100 mm plader er bestillingsvare, med forventet leveringstid på ca. 10 dage.

Hvordan bliver pladerne leveret?

SkamoPlus indeklimateplade + klæb/spartel/puds bliver leveret samlet på en palle. Levering sker til kundens adresse.



BRANDHÆMMENDE



FORHINDRER
SKIMMELSVAMP



MILJØVENLIG



For yderligere information,
kontakt:

bq byggros

Byggros A/S
Egegårdsvej 5
5260 Odense S
Tlf.: 59 48 90 00
Fax: 59 48 90 05
www.byggros.com