

PUR og STP baseret montage og konstruktionslim.



Cosmopur K1**Generalisten**

- ✓ I produkt sammenligning, den bedste all-roundlim med særligt bred adhæsi-
onsområde.
- ✓ Viskoelastiske limsamlingen.
- ✓ Hurtig og ensartet gennemhærdning.
- ✓ D4-egenskaber / WATT91.

Cosmopur Rapid**Den hurtige**

- ✓ Super hurtig hærdning.
- ✓ Kan anvendes fra 0°C.
- ✓ Hård og sej limfuge.
- ✓ Meget høj trækstyrke.
- ✓ Fremragende kulde- og varmebestandighed.
- ✓ D4-egenskaber / WATT91.

Cosmopur K4**Tørbygnings specialist**

- ✓ stærke lim samlinger til forskellige anvendelser indenfor tørbygning (gipsvæge, akustik osv.).
- ✓ højeste penetration i fiberstrukturen på byggeplader.

Cosmopur Faser+**Fiberforstærket**

- ✓ Kraftforstærkning på grund af de indbyggede glasfiber fibre.
- ✓ Høj hård-sej limstyrke.
- ✓ transparent limfuge.
- ✓ D4-egenskaber / WATT 91.

Cosmopur 1829**Den mærkningsfrie**

- ✓ Den alternative polyuretan lim, ikke mærkningspligtig med faresymbol.
- ✓ Ikke er omfattet af selvbetjeningsforbuddet jf. den tyske kemikaliebekendtgørelse.



De gennemprøvede PUR lim typer, sikker i anvendelsen og på overbevisende måde har de bevist deres praktiske styrke.

Vores montage klæbestoffer baseret på polyuretan er afprøvede og dokumenteret ideelle til næsten alle opgaver indenfor montagelimning og vi kan fremhæve følgende særlige karakteristika:

- Til stærke strukturelle bindinger.
- Fremragende vand- og vejrbestandighed.
- Høj temperatur stabilitet.
- Slib bar og kan males.
- Lugtfri.
- Opløsningsmiddelfri.
- Meget god udfyldning.
- Let skummende.
- Hurtig og ensartet hærdning.

De nye klæbemiddel systemer på STP-basis med overbevisende argumenter

Den innovative mærkningsfrie klæbemiddel generation med alternative ingredienser til konsekvent miljøbedste brugere:

- Er ikke omfattet af forbuddet mod selvbetjening i byggemarkeder(DIY) jf. Det tyske Chemical Forbud forordning.
- Opløsningsmiddelfri.
- Fri for silikone.
- Fri for isocyanat.
- Fri for tungmetaller.
- Meget god UV-stabilitet / UV farvestabilitet.
- Særdeles god vedhæftning på forskellige overflader.
- Brugbar ved temperatur fra ca. 0°C.
- God udfyldning.
- Stort set ingen krympning.

**Cosmohybrid 490****Den elastisk faste**

- ✓ Specielt til elastisk-fast lim samlinger (72 Shore A)
- ✓ pålidelig hærdning selv ved lave temperaturer på 0°C.
- ✓ Brandhæmmende
- ✓ universelle limegenskaber, selv uden primer

Cosmohybrid 1814**Top kvalitets limen**

- ✓ Til konstruktive og høj styrke samlinger.
- ✓ Særlig høj styrke (>10N/mm²).
- ✓ Slagfast og slibbar limfuge.
- ✓ WATT 91.

Cosmohybrid 1847**Tørbyggeri profi**

- ✓ Sikker fugelim til den miljøbeviste tørbygger og til præfabrikerede huse.
- ✓ Sejelastisk limfuge.
- ✓ God UV farvestabilitet og vejrbestandighed.

Cosmohybrid 1816**Den transparente**

- ✓ Til transparent, UV farvestabil og vejrbestandig limninger.
- ✓ Forsegling klæbemiddel.
- ✓ Fast og elastisk limning.

Cosmohybrid 1828**Den hurtige**

- ✓ Hurtigere og fuge udfyldende all-round klæbemiddel.
- ✓ elastisk fuge.
- ✓ Kan overmales i hærde tilstand.

Produkt egenskaber, sammenligning og anvendelsesområder

PUR Montagemlim, pastøs, let skummende

Limsystem	Filmegenskaber	Farve	Huddannelsestid tør	Pressetid +20 °C	Trækstyrke [N/mm ²]
COSMOPUR K1	Sej-elastisk	beige	5 min	15 min	10,5
COSMOPUR Rapid	Sej-hård	beige	3 min	10 min	14,0
COSMOPUR K4	Sej-hård	beige	90 min	240 min	13,5
COSMOPUR FaserPlus ⁺	Halvhård	opal	7 min	20 min	12,8
COSMOPUR 1829	Halvhård	grå-hvid	60 min	300 min	10,5

STP Montagemlim, pastøs, ikke skummende

Limsystem	Filmegenskaber	Farve	Huddannelsestid tør	Pressetid +20 °C	Trækstyrke [N/mm ²]
COSMOHYBRID 490	Shore 72 A	hvid	9 min	40 min	5,3
COSMOHYBRID 1814	Shore 45 D	beige	10 min	70 min	10,5
COSMOHYBRID 1847	Shore 90 A	beige	20 min	140 min	6,7
COSMOHYBRID 1816	Shore 57 A	transparent	14 min	75 min	3,8
COSMOHYBRID 1828	Shore 72 A	hvid	4 min	25 min	5,3




Gipsvægge



Skillevægge




Præfabrikerede huse



Maskiner og anlæg



Træ forarbejdning



Trappe produktion / -sanering



Solar / vindmøller



Kabelkanaler



Møbler



Natursten bearbejdning



Karoseri opbygning



Vindue fremstilling



Lim-Tech ApS
Industrivej 5. - 7120 Vejle – Denmark
Tlf.: +45 75 711977 Fax: +45 75 712877
V.A.T. / Ust-IdNr. DK13279470
Mail: Info@Lim-Tech.dk WWW.Lim-Tech.dk