



# HOLD\*BLAST

## Teknisk info

## Utsetter flashrust inntil 70 timer

En miljøvennlig passivator som kjemisk forandrer den aktive metalloverflaten til en mye mindre reaktiv tilstand. Overflatekorrosjon kan oppstå når våte flater reagerer med atmosfærisk oksygen. Dette resulterer ofte i dannelsen av flashrust, som kan elimineres ved bruk av HOLD \* BLAST. Produktet passiverer overflaten for å stoppe dannelsen av overflaterust i lange perioder, ofte flere dager.

<b>BESKRIVELSE</b>	En konsentrert organisk kjemi som blandes med vann. Et bio-nedbrytbart produkt og etterlater ingen film eller gir ingen negativ effekt på vedheft.
<b>ANVENDELSE</b>	Blandes med vann
<b>BLANDINGSFORHOLD</b>	I svært fuktige miljøer, med overflater forurensset med lavt saltnivå, skal 1:50 fortynningen være tilstrekkelig. Ved lav luftfuktighet og lavt saltnivå kan fortynningsforholdet være lavere (for eksempel 1:100). Test på et lite område og juster fortynningsgraden til de ønskede resultatene oppnås
<b>KRAV</b>	Mange spesifikasjoner krever ingen flash rust. Dette produktet vil bidra til å møte det spesifikasjonen.
<b>PÅFØRING</b>	Førskjellige metode kan benyttes (Se veiledning) Det anbefales påføring med høytrykkrenser, <u>minimum 100 BAR</u> . På vertikale flater anbefales det at arbeidet starter øverst og går nedover.
<b>VARIGHET</b>	Normalt utsettes flashrust i ca 72 timer eller lenger. Utsettes overflaten for regn, damp eller kondensering vil det allikevel holde overflaten rustfri.

<b>RENGJØRING AV UTSTYR</b>	Skyll med rent, ferskvann. Det er ikke nødvendig å bruke hele innholdet. Delvis fylte beholdere skal lukkes tett.
<b>FARGE</b>	Fargeløs, en-komponent
<b>HOLDBARHET</b>	36 måneder pH 10,8 (+/- 0,2)
<b>ANVENDELSESTEMPERATUR</b>	+2 – +100 C
<b>EMBALLASJE</b>	5 og 55 gallon (19 og 208 liter)
<b>BRENNBARHET</b>	Ikke brennbar
<b>OPPBEVARING</b>	Uten direkte sollys
<b>LUKT</b>	Svakt behagelig lukt. Ingen VOC
<b>GARANTI</b>	CHLOR RID International Inc. garanterer at dette produktet er identisk i kjemisk og Fysiske egenskaper fra batch til batch innenfor spesifikasjonsgrensene for råmaterialene som brukes i deres
<b>SIKKERHET</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oppbevares utilgjengelig for barn</li><li>• Skal ikke blandes med andre kjemikalier</li><li>• Se sikkerhetsdatablad for alle forholdsregler før bruk. Kun profesjonell bruk.</li></ul>
<b>OPPRINNELSE</b>	Produsert i USA



415 34 702 - cchristoffersen.no

Opplysningene gitt er kun indikative og er gitt ut fra vår beste kunnskap, på grunnlag av praktisk erfaring og utprøving. Vi har ikke kontroll over forholdene og metodene for håndtering, oppbevaring, bruk og avhending av produktet, og dette er derfor ikke vårt ansvar. Av disse og andre grunner påtar vi oss intet ansvar for tap, skade eller kostnader som forårsakes av eller som på noen måte er knyttet til håndtering, lagring, bruk eller avhending av produktet. Eventuelle krav med hensyn til mangler må fremsettes innen 3 måneder etter at varene er mottatt, med angivelse av partinummer. Vi forbeholder oss retten til å endre resepten dersom råstoffets egenskaper endrer seg.