

# BanketBeton

Hurtighærdende, fiberforstærket højstyrkebeton



## Produktbeskrivelse

Marlon BanketBeton er en hurtighærdende cement- og fiberbaseret letvægts reparationsbeton, der kun skal tilsættes vand.

Marlon BanketBeton har en særdeles god bearbejdelse og hærder hurtigere end traditionelle reparationsbetoner. Produktet er sammensat af specielt hurtighærdende cement, mikrosilica, en række additiver samt ovntørret kvartssand. Opfylder materialekravene til ekstra aggressiv miljøklasse jf. DS 2426.

## Fordele

- Hurtig styrkeudvikling
- Fiberforstærket
- Svindkompenseret
- Formbar konsistens
- Anvendes i varierende lagtykkelser
- Skal kun tilsættes vand

## Anvendelsesområder

Marlon BanketBeton er særdeles velegnet til krævende reparationsopgaver i nedgangsbrønde, brøndbanketter og lignende opgaver, hvor der stilles krav til en stabil, formbar beton med hurtig afbinding. Marlon BanketBeton er nem at forme og kan anvendes steder, hvor der er behov for at udstøbe store og varierende lagtykkelser, og hvor en relativt hurtig afbinding er krævet. Typisk steder, hvor man ønsker en hurtig ibrugtagning efter udstøbning.

## Forarbejde

For at sikre størst mulig vedhæftning til gammel beton skal underlaget være rent for cementslam, støv, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder. Det afrensede underlag skal fugtes til en ensartet mat og svagtsugende overflade.

## Blanding

Marlon BanketBeton tilsættes rent vand og blandes i mindst 5 min. til ønsket konsistens i en egnet tvangsblender. Det anbefales at blande hele posens indhold. Manuel blanding kan gøres med langsomt gående boremaskine påsat egnet piskeris. Blandevandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet og der blandes grundigt. Bearbejdningstiden er 20-30 min. ved +20°C. Højere temperaturer vil forkorte og lavere temperaturer vil forlænge både åbnings- og hærdetiden.

## Udførelse

Blanding foretages i en egnet tvangsblender.  $\frac{3}{4}$  af vandmængden tilsættes i en egnet tvangsblender, derefter tilsættes tørpulveret, imens den resterende vandmængde gradvist tilsættes til ønsket konsistens. Det anbefales at blande hele posens indhold og en blandetid på min. 5 min. Bearbejdningstiden er 20-30 min. ved 20°C. Højere temperaturer vil forkorte og lavere temperaturer vil forlænge både åbnings- og hærdetiden.

## Efterbehandling

I varme perioder skal nystøbt beton, beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje temperaturer, solbestråling m.m. I vinterperioder beskyttes betonen (evt. med vintermåtter) i de første hærdedøgn mod stærk nattefrost, hård vind m.m.

## Begrænsninger

Reparationsopgaver med Marlon BanketBeton bør ikke foretages ved temperaturer under +5°C, og betonen tåler ikke frost i afbindings- og hærdeperioden. Da Marlon BanketBeton er en letvægtsmørtel, bør produktet ikke anvendes i områder udsat for tung trafik.

## Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

## Kontrol

Marlon BanketBeton er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

# Produktdata

## Producent

Marlon Tørmørtel A/S  
Virkelyst 20  
8740 Brædstrup

## Materialetype

Hurtighærdende cementbaseret reparationsbeton.

## Tilslagsmateriale

Sorteret og ovntørret kvartssand,  
0-1 mm kl. E.

## Tilsætningsstoffer

Polypropylenfibre og vægtreducerende tilslag, tilsat plastificerende og svindkompenserende additiver.

## Vandtilsætning

3,4-3,6 l rent vand pr. 20 kg tørbeton.

## Udlægningstemperatur

Mellem +5 og +25°C.

## Åbningstid

Ca. 20 min. ved +20°C.

## Udbytte

1 kg tørmørtel giver ca. 0,65 l våd beton.

## Lagtykkelse

Ca. 2-100 mm. Retningsgivende.

## Holdbarhed

Min. 12 mdr. ved korrekt lagring under tørre og velegnede forhold i uåbnet originalemballage.

## Emballage

20 kg plastsæk.

Egenskaber	Værdi	Metode
Trykstyrke, 2 timer	> 5 MPa	DS/EN 12190
Trykstyrke, 7 døgn	> 40 MPa	DS/EN 12190
Trykstyrke, 28 døgn	> 50 MPa	DS/EN 12190

 1073	Marlon Tørmørtel A/S
	Virkelyst 20
	8740 Brædstrup
	År 14
	DoP 10559

**EN 1504-3**  
1073-CPR-171-01  
Betonreparationsprodukt til reparationer der ikke er underlagt statiske krav. CC mørtel, baseret på hydraulisk cement.

Trykstyrke	> 45 MPa
Kloridindhold	≤ 0,05 %
Vedhæftning	≥ 2,0 MPa
Karbonatisering	Bestået
Elasticitetsmodul	≥ 20 GPa
Termisk kompatibilitet	Del 1 ≥ 2,0 MPa
Kapillær absorption	≤ 0,5 kg x m <sup>-2</sup> x h <sup>-5</sup>
Farlige stoffer	I overensstemmelse med afsnit 5.4
Brandmodstandsevne	Klasse A1

## Information

Varenr.	10559
Pr nr.	Under ansøgning
Version	04.14 erst. 05.13